

JUNTEADOR PERDURA



FÁCIL DE APLICAR

Mortero base cemento con color integrado y agregados de diferentes granulometrías, así como aditivos especiales. Para usarse como junta (boquilla) entre losetas de cerámica, mármol o cantera.

Presentación de 10 kg. Disponible en 12 colores.

Perdura. La marca para siempre.



Desde
1967

FÁCIL DE APLICAR

JUNTEADOR PERDURA

DESCRIPCIÓN

Mortero base cemento con color altamente resistente a la tensión, fricción y a los cambios de temperatura. Ideal para usarse como junta (boquilla) en cerámica, mármol o barro. Los pigmentos utilizados para su elaboración no son susceptibles a la luz solar, por lo que siempre mantendrá su color. Siga con cuidado las instrucciones para lograr una adecuada instalación y asegurar un terminado perfecto.

VENTAJAS

Este producto está modificado con productos químicos, pigmentos de alta calidad y una granulometría controlada. Tiene excelente tiempo de trabajo, altamente confiable para emboquillar en una gran variedad de pisos, con una dureza resistente al tráfico. Fácil de aplicar y una excelente trabajabilidad.

USOS

Excelente para el emboquillado de todo tipo de losetas cerámicas, azulejos, pisos de mármol, cantera, fachaletas de cemento como las de Perdura Stone o piedra natural.

PREPARACIÓN

Agregue aproximadamente 2 lt de agua limpia por saco para formar una pasta espesa y uniforme. Si se quiere aumentar la resistencia utilice Duracril Perdura, el cual se puede agregar en sustitución del agua en la proporción deseada. Se puede utilizar de 1 parte de Duracril por 3 de agua hasta llegar a la sustitución de agua por Duracril. Mezcle enérgicamente, deje reposar 10 minutos, vuelve a mezclar sin agregar más agua y así queda listo para su aplicación.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá estar limpia, libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrir las totalmente, utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere un poco a que comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida (si utilizó Duracril Perdura en la primera mezcla es conveniente hacerlo en esta mezcla también). Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera a las losetas y las pueda manchar. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado, es importante una vez terminada la aplicación cubrir la superficie para así evitar contacto con el polvo.

RECOMENDACIONES

- Es recomendable esperar mínimo 24 hrs. para transitar por el área donde se junteó.
- Cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 4°C no aplique el Junteador, éste no fraguará. Si la temperatura ambiente es mayor a 34°C y el porcentaje de humedad menor al 50%, hidrate ligeramente la superficie a emboquillar.
- Limpie la superficie de la loseta o donde se manche de Junteador cuando se esté instalando, no dejar pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas como son los pisos de barro, ya que el pigmento puede penetrar manchando las piezas y no quitarse fácilmente.
- Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (a las 24 y 48 hrs. después de haberse instalado), ya que de lo contrario la junta se desmoronará.
- Utilice la misma proporción de junteador y agua en cada mezcla para obtener la uniformidad en el color.
- Evite usar jaladores para aplicar el producto ya que normalmente se prepara la mezcla muy floja o aguada y una vez seco e instalado el Junteador se desmoronará.
- Usarse en ancho de junta de mínimo 4 mm y máximo de 12 mm.
- Si desea mejorar la apariencia usar Sellacril Perdura, después de 7 días de haberse instalado el Junteador para evitar que la junta se manche de blanco.
- Para limpiar una junta sucia tallar con agua y jabón con un cepillo, posteriormente enjuagar con agua.
- Para aplicar entre la piedra o fachaleta (Perdura Stone) puede utilizarse una duya.
- Mantenga este producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
- Preferentemente use este producto a más tardar al año de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en este mismo envase).
- Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

TAMAÑO DE LOSETA	Junteador normal en m ² ppr. saco	
	Junta de 1 cm	Junta de 1/2 cm
10x10	4	8
10x20	8	16
20x20	10	20
20x30	12.5	25
30x30	13.5	27
25x40	15	30
30x45	17	34
40x40	20	40
45x45	22	44
50x50	24	48
60x60	27	52

CURADO

Moje la junta 24 hrs. después de haber terminado la instalación, repita esta operación los dos días siguientes. Esta operación es muy importante, esto evitará que la junta se desmorone.

ALMACENAMIENTO

Este producto debe ser almacenado en un lugar fresco y seco, los lugares con exceso de humedad afectan al producto formándose piedras. Evite que el producto se moje mientras se encuentre almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración el producto empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	RESULTADO TÍPICO	UNIDADES
Demanda de agua.	18	No aplica	%
Resistencia a la compresión.	450	300	kg/cm ²
Dureza.	85	65	Shore D
Absorción de agua.	8	12	%

*Los resultados son valores típicos y éstos pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

¿QUÉ JUNTEADOR UTILIZAR?

	Terminado	Junta	Uso	Colores
Junteador Sin Arena	Extrafino	2 a 4 mm	Muros	12
Universal	Fino	2 a 10 mm	Pisos y muros	6
Junt. con Sellador Int.	Granulado	5 a 15 mm	Pisos	13
Durapoxi	Liso	2 a 10 mm	Industrial	5

GARANTÍA

-El Junteador Perdura está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad y cumple con las normas y estándares de calidad que para este producto se tiene a nivel internacional. Aún así hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado, si por alguna razón el Junteador Perdura está defectuoso, nuestra responsabilidad se limita únicamente al reemplazo de una cantidad igual de producto. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente.

-El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalajara: (33) 3601 2033 con 5 líneas, León: (477) 707 1811, México: (55) 5646 4151, Monterrey: (81) 8114 9832, Mérida: (999) 946 4455.

ADVERTENCIA: La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponde a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse con anticipación que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos de Jalisco S.A. de C.V.
Tel.: (33) 3601 2033 con 5 líneas.

Perdura. La marca para siempre.

