



DESCRIPCIÓN:

Mortero especial reforzado y mejorado para revestir y proteger todo tipo de fachadas, interiores y exteriores. De fácil aplicación en bardas, muros (recubrimiento) y techos.

PRESENTACIÓN:

40 kg

DISPONIBLE EN:

Gris

DESCRIPCIÓN

Mortero especialmente refinado para recubrir y proteger todo tipo de fachadas, interiores y exteriores de muros, bandas y techos. Acabada para muros (re cubrimiento).

VENTAJAS

Con una sola aplicación cubre de manera práctica y efectiva su instalación. La relación costo-rendimiento es ideal comparado con otros acabados. Bonda excelente tiempo de trabajo y es de fácil aplicación.

USOS

Aplicable sobre superficies como block, ladrillo, tablaroca y muros prefabricados (marck, fibrocemento, etc.). Indispensable para dar excelentes acabados a las obras de construcción.

PREPARACIÓN

Agregue aproximadamente 6 litros de agua limpia por saco de 20 kg, para formar una pasta espesa y uniforme. Si se requiere aumentar la resistencia, utilice DURACRIL PERDURA, sustituyendo la proporción deseada de agua. Se puede utilizar 1 parte de DURACRIL PERDURA por 3 de agua, hasta llegar a la saturación de agua por DURACRIL PERDURA. Mezcle energicamente. Deje reposar por 2 minutos, vuelva a mezclar sin agregar más agua, el producto está listo para su aplicación.

APLICACIÓN

La superficie a cubrir deberá ser absorbente (ladrillo, block y superficies prefabricadas), además de estar limpia, libre de polvo, grasa, pintura, salitre, escoria o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique utilizando una cuchara de albañil, y aplane con una lina lisa, si la base está demasiado seca puede humedecerse ligeramente y uniformemente. Aplique una sola mano, se recomienda un espesor entre 6 y 10 mm.

RECOMENDACIONES

1. La cantidad de agua utilizada debe ser medida para hacer la mezcla siempre igual, así se asegura que la consistencia y uniformidad del acabado sea la misma.
2. Los muros deben protegerse de la lluvia por un periodo de al menos 48 horas.
3. En caso de que llueva mientras se está la MASILLA PERDURA, se recomienda cubrir con plástico la superficie, ya que podría escarificar el producto.
4. De ser posible, es importante que la misma persona haga la instalación total del producto, esto por el tiempo de bodega, fuerza y acabado que se realiza.
5. No instale capas mayores a 2 cm, ya que podrían presentarse grietas en el acabado.
6. Si se desea instalar con un grosor mayor al recomendado, es necesario saturar completamente el agua por DURACRIL PERDURA.
7. No se puede aplicar el producto sobre superficies pintadas, si así el caso, raspe primero la superficie hasta que sea que den rastros de pintura.
8. Mantenga MASILLA PERDURA bajo techo y en su lugar seco, evite la humedad.
9. Evite inhalar el polvo. Use mascarilla al preparar este producto.

RENDIMIENTO

Aproximadamente de 8 a 10 m² por saco de 40 kg, dependiendo del espesor aplicado y condiciones del sustrato.

CURADO

Una vez que seque (24 horas como mínimo), la película ligera y uniforme que la instalación cubre toda la superficie recubierta. Repita esta operación cuando faltan a las siguientes 24 horas. Bajo climas muy fríos o con mucho viento, deberá humedecer la instalación con más frecuencia. El curado es indispensable ya que le ayuda a tener firmeza e incrementa la adherencia, dureza y resistencia del producto.

ALMACENAMIENTO

MASILLA PERDURA debe ser almacenada en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad la afectan y se la forman piedras. Evite que se moje mientras se encuentra almacenada. Después de un año de su fecha de elaboración MASILLA PERDURA empieza a perder sus propiedades.

DATOS TÉCNICOS

CARACTERÍSTICA	MASILLA	ESPECIFICACIÓN	UNIDADES
Demanda de agua	28	No aplica	%
Tiempo de secado	10	> 5	minutos
Resistencia a la compresión a 28 días	37	> 25	kg/cm ²
Dureza	20	> 15	Shore D
Absorción de agua	18	< 28	%

* Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiere cumplen con la especificación.

PRESENTACIÓN

Saco de papel de 40 kg.

GARANTÍA

MASILLA PERDURA está fabricada con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que para esta producción, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar, entre otros. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de esa cantidad igual del mismo.

El fabricante no se responsable de cualquier daño consecutivo. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentarse factura o otro documento que acredite la compra, en el lugar de compra con el fabricante, donde será reemplazado.

ADVERTENCIA: La información preparada y las recomendaciones dadas en este documento, son que corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como sugerencias informativas y no constituyen una garantía o configuración de que se aplicarán en todas las condiciones. Por esta razón, cuando se haga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que se utilizó como el más previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: (33) 3478 4800.

ASESORÍA TÉCNICA: Guadalupe (33) 3478 4808,

León (477) 707 1908 o el 12, México (55) 9126 5200, Mérida (999) 946 4455 y 56.

