

Especiales PERDURA®



Contiene
Sellador



Gran
Durabilidad



Fácil
de Aplicar



Gran
Resistencia



Consúltala
en línea



Duracril

Descripción

Aditivo 100% acrílico modificado y formulado para incrementar la dureza y resistencia del cemento y mezclas de morteros. Mejora las cualidades de desempeño en adhesivos, estuco, pastas, tiroles y junteadores.

Rendimiento: Varía dependiendo de su uso.

Presentación:

Líquido color blanco, en bote de 1 litro, 1 galón, 20 litros y sobre pedido en tambos de 200 litros.



www.perdura.com.mx

Descripción

Acrílico modificado y formulado especialmente para incrementar la dureza y resistencia del cemento y mezclas de mortero, mejorando sus cualidades adhesivas.

Ventajas

- Proporciona gran resistencia en los diferentes morteros.
- Incrementa la adhesividad y dureza.
- Minimiza la contracción y expansión.
- Mejora la resistencia al agua.

Usos

- Como aditivo en mezclas de morteros, concretos, adhesivos, estuco, pastas, tiroles y junteadores.
- Para adherir concreto nuevo con viejo, en mezclas con adhesivos.
- Ideal para pegar piso sobre piso y para mejorar la adherencia al instalar recubrimientos de baja o nula absorción, como vidrio, porcelanatos, venecianos y colorines.
- También puede emplearse para sellar muros y "lecherear" techos.

Aplicación

Agite el producto antes de usarse. Agregue al mortero poco a poco y mezcle bien para evitar los grumos, posteriormente añada el agua necesaria hasta dejar una pasta espesa y uniforme. Deje reposar 5 minutos, mezcle nuevamente sin agregar más líquido y así queda listo para usarse. Use la misma proporción de agua y **DURACRIL PERDURA** en cada mezcla que prepare. La cantidad de **DURACRIL** en la mezcla varía de acuerdo a las necesidades requeridas.

Recomendaciones

1. No se recomienda utilizar **DURACRIL PERDURA** en superficies como metal plástico, vinil o madera.
2. Cuando se emboquille un piso y se desee evitar el curado agregue **DURACRIL PERDURA**.
3. Al utilizarlo para unir concreto nuevo con viejo, es recomendable aplicar primero **DURACRIL PERDURA** con una brocha sobre la superficie o cara donde va a ser la unión, y vaciar el nuevo concreto antes de que seque.
4. Para "lecherear" se agregan 2 L de **DURACRIL PERDURA** por cada saco de 20 kg de adhesivo y 6 L de agua, esto rendirá alrededor de 15 m².
5. Cuando se utiliza para pegar piso sobre piso, cabe mencionar que el tiempo de secado es más tardado, ya que habrá que esperar de 48 a 72 horas después de su instalación para poder juntear.
6. No se recomienda **DURACRIL PERDURA** para instalar dentro de cámaras de calor, hornos y/o chimeneas, para estos casos es mejor utilizar morteros que se adquieren donde se ofrecen ladrillos refractarios.
7. No se recomienda agregar **DURACRIL PERDURA** al **PEGA SOBRE PISO PERDURA**, ya que éste contiene resinas que hacen la función del **DURACRIL PERDURA** y sólo enriquecerán el producto.
8. **DURACRIL PERDURA** contiene sustancias acrílicas, evite el contacto con los ojos o la piel. Para mayor información consulte la hoja de seguridad (MSDS) de este producto.

Recomendaciones de uso	Cantidad de Duracril
Para adherir loseta de baja absorción	0,5 L por saco de 20 kg
Para junteado	0,5 L por saco de 10 kg
Instalación de estucos y porcelanatos	1 L por saco de 20 kg
"Lecherear"	2 L por saco de 20 kg
Piso sobre piso y vidrio	2 L por saco de 20 kg
Unir concreto nuevo al viejo	2 L por saco de 20 kg
Pastas y tiroles	1,5 L por saco de tiro preparado

Rendimiento

De 2.5 a 3.5 m² por saco, dependiendo del espesor de la pasta aplicada, tamaño de loseta, prácticas de instalación y desnivel de la superficie a recubrir.

Secado

El secado mínimo es obtenido de 24 a 36 horas dependiendo de la temperatura ambiente. El emboquillado deberá ser hecho 36 horas después de pegar las losetas. Utilice **JUNTEADORES PERDURA**.

Almacenamiento

DURACRIL PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Advertencia

Este producto contiene sustancias acrílicas, evite el contacto con los ojos o la piel. En caso de contacto accidental, lave con agua abundante y consulte a su médico.

NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS. CONTIENE AMONIACO.

Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Líquido blanco	--
Tiempo de secado al tacto	30	minutos
Viscosidad	4,580	cPs
pH	8.8	pH
Sólidos	22.75	%
Densidad específica	0.981	g/ml

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.



Garantía

DURACRIL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56