

Impermeabilizantes **PERDURA**



Contiene
Resina



Gran
Resistencia



Fácil
de aplicar



Rendimiento
extraordinario



Consúltala
en línea



Impercemento

Descripción

Impermeabilizante base cemento, con polímeros y aditivos especiales. Tiene excelente desempeño de adherencia y baja absorción de agua para muros, pisos, techos, jardinerías, fosas, piscinas, aljibes, baños, azoteas, terrazas donde se instalarán losetas de cerámica o porcelanatos.

Color: Blanco

Rendimiento: 8 a 10 m² por saco (a dos capas), dependiendo del espesor, las condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.

Presentación: Saco de 20 kg



www.perdura.com.mx

Impercemento

PERDURA®
PEGA PISOS • JUNTEADORES • ESTUCOS

Descripción

Impermeabilizante base cemento formulado con resinas y aditivos que al mezclarse con agua limpia forma una pasta fluida fácil de aplicar con cepillo de ixtle o brocha. Su consistencia ayuda a penetrar en las fisuras para bloquear el paso de agua y humedad. Es muy fácil de preparar, solo requiere agua limpia. Tiene excelente adherencia, puede aplicarse de manera horizontal y vertical, lo que lo hace ideal para muros, pisos, techos. Para aplicarlo en jardinerías, fosas, piscinas, aljibes, baños, etc. Soporta de presión hidrostática y contiene antihongos. Es un producto natural que no contamina, por lo que puede estar en contacto directo con el agua potable.

Preparación de la superficie

Asegúrese que la superficie donde aplicará este producto esté saneada, libre de polvo, salitre, pintura y retirando partes sueltas o débiles. Si hay grietas de 2 mm de ancho o más, deben ser selladas y reparadas usando **CEMENTO PLÁSTICO PERDURA** o **PERDURAFLEX PERDURA** por lo menos 24 horas antes de usar este producto. Deberá aplicar un "primer" utilizando **DURACRIL PERDURA** diluido al 50% con agua limpia, este se aplicará en toda la superficie con una brocha o cepillo de ixtle. Deje pasar al menos 2 horas después de aplicar el "primer" para iniciar con el proceso de impermeabilización. Vigile que la superficie tenga pendientes que eviten el encharcamiento de agua, así como salidas pluviales.

Preparación del producto

Agregue aproximadamente 4 litros de agua limpia por saco y mezcle enérgicamente para lograr una pasta fluida uniforme, que le permita trabajar adecuadamente con una brocha o cepillo. Deje reposar el producto durante 5 minutos para inmediatamente después iniciar con el proceso de aplicación.

Aplicación

La superficie a instalar deberá estar limpia, libre de polvo, aceite, pintura, grasa o elementos que afecten una adecuada adherencia. Se recomienda humedecer con agua limpia el área antes de aplicar el producto. Aplique el **IMPERCEMENTO PERDURA** con una brocha o cepillo de tal forma que cubra toda la superficie a instalar en un solo sentido. Se recomienda que aplique al menos dos capas, la primera debe ser entre 1 y 1.5 mm de espesor, la segunda capa de igual manera, para tener un espesor final de alrededor de 2 a 3 mm. La segunda capa se debe aplicar en el sentido cruzado a la primera.

Secado

Un secado mínimo es obtenido a las 24 horas dependiendo la temperatura del ambiente, se recomienda humedecer la instalación con agua limpia a las 12 y 24 horas después.

Recomendaciones

1. No se recomienda su aplicación cuando amenaza lluvia.
2. Humedezca ligeramente la superficie a impermeabilizar antes de iniciar con el trabajo.
3. No mezcle o prepare más producto del que pueda aplicar en un periodo de 30 minutos.
4. Deje pasar por lo menos 7 días después de instalado el producto para poder operar el área tratada.
5. Se debe aplicar al menos dos manos.
6. No aplicar en temperaturas menores a 5°C, ni superiores a los 32°C.
7. Mantenga éste producto bajo techo, en un lugar seco y evite la humedad.
8. Preferentemente use éste producto a más tardar 6 meses de su fecha de fabricación (fecha de fabricación impresa en el envase).
9. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar éste producto.

Rendimiento

De 8 a 10 m² a dos capas, dependiendo de las condiciones del sustrato, desperdicio y prácticas de instalación.

Almacenamiento

IMPERCEMENTO PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.


Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo granulado	--
Demanda de agua	20	%
Tiempo de secado al tacto	30	minutos
Absorción de agua	4.4	%
Resistencia a la compresión a 28 días	320	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.122	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

IMPERCEMENTO PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56

proyector **PERDURA**
Un sólido aliado para tu construcción

