

Junteadores PERDURA®



Fácil
de Aplicar



Gran
Durabilidad



Color
Permanente



Gran
Resistencia



Consúltala
en línea



Junteador Universal

Descripción

Junteador base cemento y arena sílica para emboquillar espacios desde 2 a 10 mm en pisos o muros, como pisos rectificadas y porcelanatos en interior y exterior.

Colores: 23

Rendimiento: Variable. Aproximadamente 16m² por caja en una junta de 3 mm con losetas de 30 x 30 cm.

Presentación: Caja de 5 kg



www.perdura.com.mx

Descripción

JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA es un producto fácil de instalar que está fabricado a base de cemento, arenas y cargas químicas, que lo hacen muy resistente y le otorgan gran dureza. Cuenta con excelente trabajabilidad y durabilidad en color. Empleado para emboquillar espacios desde 2 hasta 10 mm, tanto en pisos como en muros, en interior y exterior. Ideal para pisos rectificadas y porcelanatos, así como para juntas de hasta 1 cm de ancho en cerámica y azulejos.

Preparación

Agregue de 1 a 1.5 litros de agua limpia por cada caja de **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA**. Mezcle energícamente hasta lograr una pasta de consistencia suave y uniforme. Deje reposar la mezcla de 8 a 10 minutos. Vuelva a mezclar sin agregar agua y la mezcla quedará lista para su aplicación. Utilice la misma proporción de agua en cada mezcla para lograr la uniformidad de color.

Aplicación

La superficie a cubrir deberá estar limpia; libre de polvo, grasa, aceite o elementos que afecten una adecuada instalación. Aplique el producto en las juntas hasta cubrir las totalmente. Utilice una llana de hule duro y hágalo de forma diagonal a las juntas para una mejor penetración. Espere a que la mezcla comience a reventar (secar) para realizar una segunda aplicación con una pasta más diluida. (Si utilizó **DURACRIL PERDURA** en la primera mezcla, es conveniente hacerlo de igual manera en esta ocasión). Talle las juntas con esta nueva pasta para darle un mejor acabado. Limpie los sobrantes del producto para evitar que se adhiera y manche las losetas. Con una esponja húmeda repase las líneas de junteado. Es importante que, una vez terminada la aplicación, cubra la superficie para evitar el contacto con el polvo.

Recomendaciones

1. Utilice un litro de **DURACRIL PERDURA** por cada caja de **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA** para dar mayor resistencia y dureza, sobre todo para aplicaciones de 2 a 4 mm.
2. Espere mínimo 24 horas para transitar por el área en la que se aplicó **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA**.
3. No aplique el producto cuando las condiciones climatológicas mantengan una temperatura menor a 5°C, este no fraguará. Hidrate ligeramente la superficie a emboquillar si la temperatura ambiente es superior a 34°C.
4. Limpie las superficies manchadas por el producto cuando este se esté instalando, no deje pasar más de 10 minutos, sobre todo en superficies porosas (como pisos de barro) ya que el pigmento puede penetrar las piezas y no quitarse fácilmente. Para su limpieza, utilice agua limpia y talle con una esponja húmeda.
5. Utilice la misma proporción de **JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA** y agua en cada mezcla para una uniformidad en el color.
6. No use jaladores para aplicar este producto, el exceso de agua provocará un desbalance en su formulación y provocará que una vez que seque, la junta se desmorone. Utilice llanas de hule para su aplicación y prepare la mezcla de manera que quede con textura de pasta.
7. Use el producto en un ancho de junta no superior a 1 cm.
8. Realice una pequeña prueba antes de aplicar el producto, ya que algunos pisos, sobre todo los de color oscuro, podrían rayarse.
9. Asegúrese de curar o mojar la junta en el tiempo recomendado (después de 12 y 24 horas de haber hecho la instalación), ya que de lo contrario la junta puede desmoronarse.
10. Para limpiar una junta sucia talle con un cepillo, agua y jabón, luego enjuague con agua limpia.
11. Mantenga este producto bajo techo y en un lugar seco. Evite la humedad.
12. Evite inhalar el polvo, use mascarilla al preparar este producto.

Curado

Para evitar que la junta se desmorone a los días siguientes, moje la junta con agua limpia entre 12 y 16 horas después de haber terminado la instalación. Repita esta operación durante los dos días siguientes.

Rendimiento

Tamaño de loseta	JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA (con junta de 3 mm)
10 x 10 cm	5 m ² por caja/ bolsa
10 x 20 cm	10 m ² por caja/ bolsa
20 x 20 cm	12 m ² por caja/ bolsa
20 x 30 cm	15 m ² por caja/ bolsa
30 x 30 cm	16 m ² por caja/ bolsa
30 x 40 cm	17 m ² por caja/ bolsa
25 x 45 cm	20 m ² por caja/ bolsa
40 x 40 cm	22 m ² por caja/ bolsa
45 x 45 cm	26 m ² por caja/ bolsa
50 x 50 cm	28 m ² por caja/ bolsa
60 x 60 cm	30 m ² por caja/ bolsa
80 x 80 cm	34 m ² por caja/ bolsa

*Estos rendimientos son aproximados, varían dependiendo del tamaño de la junta en su ancho y profundidad, así como de las prácticas de instalación y desperdicio del producto.

Almacenamiento

JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA debe ser almacenado en un lugar fresco y seco. Los lugares con exceso de humedad provocan que se formen piedras afectando su desempeño. Evite que se moje mientras se encuentra almacenado. Después de un año de su fecha de elaboración, el producto empieza a perder sus propiedades.

Datos técnicos

Característica	Valores	Unidades
Apariencia	Polvo fino en color	--
Demanda de agua	22	%
Absorción de agua	10.4	%
Resistencia a la compresión a 28 días	320	kg/cm ²
Densidad específica en polvo	1.266	g/cm ³

*Los resultados son valores típicos y pueden variar, sin embargo todos los productos que usted adquiera cumplen con la especificación.

Garantía

JUNTEADOR UNIVERSAL PERDURA está fabricado con productos y materias primas de la más alta calidad, y cumple con las normas y estándares de calidad que, para este producto, se tienen a nivel internacional. Aun así, hay muchos factores sobre los cuales el fabricante no tiene el control, tales como la habilidad del instalador, las condiciones climatológicas, la medida del agua o la correcta preparación de la superficie a aplicar. No hay garantía por el trabajo terminado. Si por alguna razón el producto está defectuoso, nuestra responsabilidad se limitará únicamente al reemplazo de una cantidad igual del mismo. El fabricante no es responsable de cualquier daño consecuente. El término de reclamación por defectos de fabricación será de 30 días, contados a partir de la fecha de su compra al distribuidor. Para hacer efectiva la garantía deberá presentar factura o nota de remisión y el producto, en el lugar de compra o con el fabricante, donde será reemplazado.



¡Advertencia! La información proporcionada y las recomendaciones citadas en este documento, aunque corresponden a nuestra experiencia, deben considerarse en cualquier caso como meramente indicativas y sujetas a confirmación después de aplicaciones en la práctica. Por esta razón, cuando se tenga la intención de utilizar este producto debe asegurarse de que es el idóneo para el uso previsto. En cualquier caso, el usuario será totalmente responsable de cualquier consecuencia derivada de su uso.

Elaborado por:

Adhesivos Perdura S.A. de C.V.

Tel.: 33 3478 4600

Asesoría Técnica:

Guadalajara: 33 3478 4600

León 477 707 1808 al 12

México: 55 9126 5200

Mérida: 999 946 4455 y 56